

Elettroleghe srl
Via Paruta, 38
I - 20127 Milano
Tel. +39 02 25 91 308 fax +39 02 25 91 447
e-mail: info@elettroleghe.it
www.elettroleghe.it

ANALISI MATERIALE

RAME BERILLIO COBALTO TRAFILATO

Sigla:	Cu.Co.Be.
Composizione chimica:	BE. 0,49% CO. 2,46% Imp. 0,09% Cu. Rimanente
Durezza	270/275 HV
Conducibilita' elettrica	51-54 % IACS
Densita':	8,9 Kg/dm ³
Temperatura di rammollimento:	400°C

colore : nero