

Elettroleghe srl  
Via Paruta, 38  
I - 20127 Milano  
Tel. +39 02 25 91 308 fax +39 02 25 91 447  
e-mail: info@elettroleghe.it  
<http://www.elettroleghe.it>

**ANALISI MATERIALE**  
**ARGENTO TUNGSTENO SINTERIZZATO**  
**Sy750A**

Sigla:	<b>Ag/W</b>
Composizione chimica:	Ag 25% W 75%
Durezza:	220/240 HB (2,5 - 187,5)
Conducibilita' elettrica:	53 - 55% IACS
Densita':	15,7 Kg/dm <sup>3</sup>
Conducibilita' termica:	157 w/mk
Temperatura di rammollimento:	950°C
Coeff. Termico di espansione:	11 x 10 <sup>-6</sup> 1/°C