

Elettroleghe srl
Via Paruta, 38
I - 20127 Milano
Tel. +39 02 25 91 308 fax +39 02 25 91 447
e-mail: info@elettroleghe.it
<http://www.elettroleghe.it>

ANALISI MATERIALE

TUNGSTENO PURO

Sigla:	W
Composizione chimica:	W 99,9% rimanente: impurità
Durezza:	370/440 Hv
Conducibilità elettrica:	31% IACS
Densità:	19,3 Kg/dm ³
Temperatura di fusione:	3380°C